



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: EPIX



Descrizione

Finitura ad acqua ad effetto decorativo, per esterno ed interno, di facile applicazione, dotata di eccellente adesione e resistenza. Consente di ottenere una raffinata decorazione ad effetto velato, cromaticamente disuniforme, che si integra perfettamente nel contesto di edifici storici, ma anche in quelli di moderna architettura.

Impieghi

Per esterno ed interno, applicato su qualsiasi tipologia di superficie murale opportunamente preparata, anche su prodotti a spessore e/o intonaci ruvidi. La matrice silossanica del prodotto garantisce elevata traspirabilità ed eccellente idrorepellenza.

Composizione

A base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa, extenders selezionati ed additivi atti al rallentamento dell'essiccazione.

Preparazione del supporto

Muro nuovo esterno: spazzolare la superficie, applicare una mano di Fissativo Pigmentato Polivalente Cod.4260, diluito max 40%. Su intonaci sfarinanti applicare preventivamente una mano di Fissativo Acrilsilossanico ad Acqua cod. 4120.

Superfici già pitturate all'esterno: qualora le pitture preesistenti fossero sfarinanti e/o altamente degradate è preferibile rimuoverle tramite sabbatura e/o sverniciatura. Se ben coese con il supporto spazzolare per eliminare gli inquinanti. Successivamente applicare una o due mani di Q-Tre Acrilsilossanico cod. 2350 o Pittura Silossanica cod. 3420.

Muro nuovo interno: pulire le superfici, applicare una mano di Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060 diluito mediamente 1:1 e/o Fissativo Polivalente, Cod.4260, diluito max 40%. Applicare una o due mani di Decobase cod. D900.

Superfici già pitturate all'interno: verificare la coesione della pittura sul supporto. Se la pittura preesistente apparisse sfarinante applicare una mano di Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060. Se necessita ripetere l'applicazione. Una volta preparate le superfici applicare una mano di Decobase cod. D900.

Epix può essere applicato con diverse tipologie di strumenti: pennellessa, guanto per decorativi, frattazzino di spugna, straccio, spugna di mare, a secondo della tipologia di effetto desiderato. Se fosse necessario è possibile applicare una seconda mano per correggere eventuali errori applicativi, anche se ciò farà diventare la tinta finale leggermente più scura. Lavorare sempre bagnato su bagnato per evitare antiestetiche sovrapposizioni di colore.

Dati tecnici

Peso	2,88
Peso specifico	1,10 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	18% ± 2
Brillantezza	n.d.
Resa	15 - 18 mq./l.
Applicazione	Pennellessa, guanto per decorativi, frattazzino di spugna, straccio, spugna di mare a secondo della tipologia di effetto desiderato.
Numero di mani	1
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione FP	30 - 60 minuti

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: EPIX

Essiccazione in profondità	6 - 8 ore
Sovrapplicazione	8 ore
Colori	

COV

Categoria: A/I BA (Pitture per effetti decorativi, Base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 200 gr/l; Contenuto massimo COV: 200 gr/l

Note

Applicare il prodotto trascorse almeno 4 - 6 ore dall'applicazione di Decobase

Le tinte di cartella sono da ritenersi indicative.

Utilizzare sempre lo stesso lotto di prodotto per l'esecuzione del lavoro nello stesso ambiente

L'applicazione sulla stessa superficie deve essere eseguita dallo stesso operatore.

I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua. La temperatura d'applicazione non deve essere inferiore a + 5° C. Richiudere bene la confezione dopo l'uso. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambienti con temperatura adeguata.

Voce di capitolato

Velatura decorativa per interno e esterno a base di polimeri acril-silossanici, extenders selezionati ed additivi atti a ritardare l'essiccazione.

Finitura di aspetto opaco. Scarso assorbimento superficiale, eccelente traspirabilità.

Peso Specifico: $1,10 \pm 0,05$

Volume Solido %: 18 ± 2

Spessore medio del film secco: nm

Numero strati: 1

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.