

Descrizione



Finitura ad acqua ad effetto decorativo, di facile applicazione, dotato di eccellente adesione e resistenza. Consente di ottenere un raffinato effetto cromatico damascato, delicatamente metallizzato, con particolari riflessi d'argento, che si adatta a qualsiasi tipo di ambientazione.

Impieghi

Per interno il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipologia di superficie murale e/o supporti di altra natura opportunamente preparati. L'elevata traspirabilità ne consente l'utilizzo anche in presenza d'umidità.

Composizione

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti metallescenti ed extenders a granulometria calibrata.

Preparazione del supporto

Muro nuovo: spazzolare la superficie, applicare una mano di Fissativo Acrilico 1000 Cod.4050 diluito max 1:10. Su intonaci sferinanti o a poro chiuso applicare Fissativo Acrilico Consolidate cod. 4060, diluito max 1:1.

Cartongesso: depolverizzare le stuccature, applicare una mano di Fissativo Acrilico 1000 Cod.4050 diluito max 1:10

Superfici già pitturate: depolverizzare la superficie ed eliminare le pitture non aderenti al supporto. Se presenti vecchie tempere e/o pitture sferinanti applicazione preliminare di Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060. Se presenti numerosi strati di pittura a tempera il fissativo potrebbe non essere in grado di consolidarli adeguatamente, e, conseguentemente, il prodotto decorativo potrebbe sfogliarsi dalla superficie una volta essiccato.

Una volta preparate le superfici applicare una mano di Decobase cod. D900.

Folk va applicato utilizzando la pennellina 3x10 su di una piccola superficie, tirando bene il prodotto senza lasciare uno spessore eccessivo. Successivamente rifinire la superficie utilizzando il frattazzo (o la spatola in plastica) prendendo delicatamente, con spatolate brevi ed incrociate per creare un miglior effetto cromatico. Se serve ripassare la superficie per appiattire eventuali creste. Avere cura di mantenere ben pulito il frattazzo (o spatola) durante l'applicazione. Questa tecnica non è applicabile su superfici ruvide. In tal caso utilizzare un pennello tipo spalter al posto del frattazzo (o spatola), ripassando la superficie effettuando con delicatezza pennellate brevi ed incrociate.

Dati tecnici

Peso	3,23
Peso specifico	1,20 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	31% ± 2
Brillantezza	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	8 mq./l.
Applicazione	Pennellina 3 x 10 + frattazzo (o spatola in plastica con angoli arrotondati); spalter per applicazione su superfici ruvide.
Numero di mani	1
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione FP	30 - 60 minuti
Essiccazione in profondità	6 - 8 ore

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: FOLK

Sovrapplicazione 6 - 8 ore

Colori

COV

Categoria: A/I BA (Pitture per effetti decorativi, Base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 200 gr/l; Contenuto massimo COV: 200 gr/l

Note

Applicare il prodotto trascorse almeno 4 - 6 ore dall'applicazione di Decobase

Le tinte di cartella sono da ritenersi indicative.

Utilizzare sempre lo stesso lotto di prodotto per l'esecuzione del lavoro nello stesso ambiente

L'applicazione sulla stessa superficie deve essere eseguita dallo stesso operatore.

I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua. La temperatura d'applicazione non deve essere inferiore a + 5° C. Richiudere bene la confezione dopo l'uso. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambienti con temperatura adeguata.

Voce di capitolato

Pittura decorativa per interno a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti metallescenti e particolar extenders a granulometria calibrata. Finitura di aspetto damascato delicatamente metallico. Eccellente traspirabilità: $S_d = 0.095$, secondo DIN EN ISO 7783-2, (Pittura in classe 1, alto grado di permeabilità al vapore/alta densità di flusso).

Peso Specifico: $1,20 \pm 0,05$

Volume Solido %: 31 ± 2

Spessore medio del film secco: 40 micron/strato

Numero strati: 1

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.