



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: SMALTO TERMOSIFONI



Descrizione

Smalto acrilico all'acqua satinato specifico per termosifoni. Non ingiallente, a basso odore, diluibile con acqua.

Impieghi

Essicca velocemente e permette di pitturare anche nel periodo invernale, in quanto non rilascia odori sgradevoli alla riaccensione dei radiatori. Resiste alla temperatura dei termosifoni ed ai relativi sbalzi termici.

Composizione

A base di resine acriliche in dispersione acquosa e biossido di titanio

Preparazione del supporto

Ferro-ghisa: eliminare eventuali residui di ruggine o vecchi smalti non aderenti, mediante carteggiature, spazzolatura ecc. Dopo pulizia applicare una mano di Primer Tech cod. 8600.

Alluminio preverniciato: carteggiare la superficie e, successivamente, sgrassare.

Alluminio e leghe leggere: carteggiare, sgrassare e applicare una mano di Primer Tech cod. 8600.

Dati tecnici

Peso	3,30
Peso specifico	1,20 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	32% ± 2
Brillantezza	20 ± 5 gloss a 60 ° (Semiopaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	10 - 12 mq./l.
Applicazione	Pennello (speciale per acrilici) - rullo - spruzzo
Numero di mani	2
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	pennello/ rullo: 5% - spruzzo: 10-15%
Essiccazione FP	30 minuti
Essiccazione in profondità	24 ore
Sovrapplicazione	8 - 12 ore
Colori	

COV

Categoria: A/d BA

Valore limite COV dal 1.01.2010:130 gr/l; Contenuto massimo COV: 130 gr/l

Note

Conservare a temperature superiori a +5°C e non applicare a temperature inferiori a 10°C e/o in condizioni di elevata umidità o sotto l'azione

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: SMALTO TERMOSIFONI

diretta del sole.

Lavare mani ed attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'impiego. Eliminare con spugna umida eventuali gocce e sbavature.

Voce di capitolato

Smalto ad effetto satinato non ingiallente a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders selezionati.

Finitura di aspetto satinato. Bassa presa di sporco. Peso Specifico: $1,20 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 32 ± 2

Spessore medio del film secco: 25 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto

Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it