



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 1100990-1100991

Prodotto: Tassoil Satinato



Descrizione

Smalto sintetico per esterno ed interno dotato di buona dilatazione e copertura. Aspetto gradevolmente satinato.

Impieghi

E' un prodotto di impiego universale per finiture satinato e durature all'interno ed all'esterno.

Composizione

Smalto a base di resine alchidiche modificate e pigmenti resistenti.

Preparazione del supporto

Legno nuovo: carteggiare accuratamente. In presenza di residui di resina lavare con diluente Nitro. All'esterno applicare come fondo protettivo Legnobel Impregnante cod.9300. All'interno applicare come fondo protettivo una mano di Cementite cod.5000 o Cementite universale inodore cod.5060.

Legno già verniciato: eliminare le vecchie pitture, qualora presentino sbollature o screpolature, mediante carteggiatura o sverniciatura. Per la verniciatura seguire le indicazioni come per legno nuovo. Se la vecchia pittura appare in buono stato o leggermente sfarinante, carteggiare e applicare direttamente.

Ferro nuovo: discatura meccanica per rimuovere la calamina. Accurata spazzolatura e carteggiatura per eliminare la ruggine. Pulire con diluente. In alternativa trattare con Mangiaruggine cod.8300. Applicare una o due mani di Antiruggine 8000 o Antiruggine Fenolica ai Fosfati Attivi Cod. 8100.

Ferro già pitturato: in presenza di vecchie pitture deteriorate, parzialmente sfogliate o screpolature, queste devono essere rimosse mediante carteggiatura e/o sverniciatura. Se ben ancorate al supporto e in buono stato di conservazione carteggiare ed applicare direttamente. Il ferro riportato a nudo deve essere ricoperto al più presto con 1 o 2 mani di Antiruggine 8000 o Antiruggine Fenolica ai Fosfati Attivi cod.8100.

Plastica: (PVC Rigido, Polietilene, Policarbonato): pulizia con alcool, carteggiatura. Applicare una mano di Primer Tech cod.8600

Lamiera zincata, alluminio, leghe leggere: sgrassare e carteggiare. Applicare una mano di Primer Tech per ottenere una finitura più uniforme e aderente.

Dati Tecnici

peso	3.34
Peso Specifico	1,190 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	0.42
Brillantezza	20 gloss a 60 ° (Satinato - Uni EN ISO 9813)
Resa	18 - 21 mq./l.
Applicazione	Pennello - rullo
Numero Mani	2
Diluente	Diluente per Sintetici Inodore cod. 0080
Diluizione	0 - 5%
Essiccazione FP	1 ore
Ess. In prof	24 ore
Sovraplicazione	24 ore
Colori	Bianco e Nero

COV

Categoria: A/i BS (Pitture monocomponenti ad alte prestazioni), Base Solvente)



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 1100990-1100991

Prodotto: Tassoil Satinato

Valore limite COV dal 1.01.2010: 500 gr/l; Contenuto massimo COV: 500 gr/l

Note

Per ottenere i migliori risultati si consiglia l'applicazione di due mani di smalto Tassoil Satinato. Evitare di verniciare in presenza di forte umidità, di elevata ventilazione e con temperature critiche. Mescolare bene lo smalto prima e dopo la diluizione e durante l'uso.

Voce di capitolato

Smalto satinato a base di resine alchidiche modificate e pigmenti resistenti. Ottima dilatazione, copertura.

Peso Specifico: $1,19 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 45 ± 2

Spessore medio del film secco: 25 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it