



## SCHEMA TECNICA

**Codice/i:** 4070

**Prodotto:** Rivestimento Incapsulante Ausiliario di Tipo D



### Descrizione

Fissativo acrilico all'acqua colorato.

### Impieghi

Per il consolidamento superficiale delle lastre di cemento amianto negli interventi "di tipo D" - Decr.Min.20/8/99 -Trattamento dei supporti in cemento-amianto (Eternit) prima della rimozione. Evita la dispersione di fibre nell'ambiente.

### Composizione

Fissativo murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa

### Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto ed assorbente

### Dati Tecnici

<b>peso</b>	20
<b>Peso Specifico</b>	1,02 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
<b>Volume Solido</b>	40% ± 2
<b>Brillantezza</b>	n.d.
<b>Resa</b>	6 - 10 mq./l.
<b>Applicazione</b>	Spruzzo, preferibilmente a bassa pressione, per nebulizzare il prodotto senza produrre un significativo distacco di fibre dal supporto.
<b>Numero Mani</b>	1 - 2
<b>Diluyente</b>	Acqua potabile
<b>Diluizione</b>	da 1:1 a 1:2 con acqua potabile a secondo dell'assorbimento del supporto.
<b>Essiccazione FP</b>	30 - 60 minuti
<b>Ess. In prof</b>	4 - 6 ore
<b>Sovrapplicazione</b>	30 - 60 minuti
<b>Colori</b>	rosso semitrasparente

### COV

Categoria: A/h BA (Primer Fissanti base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 30 gr/l; Contenuto massimo COV: 30 gr/l

### Note

Il personale che esegue l'applicazione sulla copertura deve essere dotato di tute protettive e di mezzi di protezione delle vie respiratorie. Manipolare le lastre con cautela, evitando di danneggiarle. E' consigliabile effettuare un trattamento superficiale supplementare sulle lastre dopo l'accatastamento, in quanto detta operazione potrebbe causare il rilascio di fibre. I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente con acqua dopo l'uso, altrimenti si renderà necessario l'impiego di solventi (acetone, diluente nitro). Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambiente idoneo a temperatura adeguata.

### Voce di capitolato

Fissativo acrilico colorato per il consolidamento superficiale delle lastre di cemento amianto negli interventi "di tipo D" - Decr.Min.20/8/99 -Trattamento dei supporti in cemento-amianto (Eternit) prima della loro rimozione. Peso Specifico: 1,020 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 28 ± 2



## SCHEDA TECNICA

**Codice/i: 4070**

**Prodotto: Rivestimento Incapsulante Ausiliario di Tipo D**

Resa 6-10 mq/lt

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

**G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto**  
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - [www.tassani.it](http://www.tassani.it) - e-mail: [info@tassani.it](mailto:info@tassani.it)