



Dal 1918

# TASSOIL

Smalto sintetico

Smalto brillante per la  
pittura all'esterno ed  
all'interno di legno e ferro.





# TASSOIL

## Smalto sintetico

### Caratteristiche

Dotato di buona brillantezza, dilatazione e copertura, è uno smalto di impiego universale per finiture brillanti e durature all'esterno ed all'interno. Idoneo per legno e ferro.

### Preparazione del supporto

#### Legno nuovo:

carteggiare accuratamente. In presenza di residui di resina lavare con diluente Nitro. All'esterno applicare come fondo protettivo Legnobel Impregnante cod. 9030, all'interno Cementite cod. 5000 o Cementite universale inodore cod. 5060.

#### Legno già verniciato:

eliminare le vecchie pitture, qualora presentino sbollature o screpolature, mediante carteggiatura o sverniciatura. Per la verniciatura seguire le indicazioni come per legno nuovo. Se la vecchia pittura appare in buono stato o leggermente sfarinante, carteggiare e applicare direttamente.

#### Ferro nuovo:

discatura meccanica per rimuovere la calamina. Accurata spazzolatura e carteggiatura per eliminare la ruggine. In alternativa trattamento con Mangiaruggine cod. 8300. Consultare la scheda tecnica prima dell'uso. Applicare una o due mani di Antiruggine 8000 o Antiruggine Fenolica ai Fosfati Attivi cod. 8100.

#### Ferro già pitturato:

in presenza di vecchie pitture deteriorate, parzialmente sfogliate o screpolature, queste devono essere rimosse mediante carteggiatura e/o sverniciatura. Se ben ancorate al supporto e in buono stato di conservazione carteggiare ed applicare direttamente. Il ferro riportato al nudo deve essere ricoperto al più presto con 1-2 mani di Antiruggine 8000 o Antiruggine Fenolica ai Fosfati Attivi cod. 8100.

#### Plastica (PVC Rigido, Polietilene, Policarbonato):

pulizia con alcol, carteggiatura. Applicare una mano di Primer Tech cod. 8600.

#### Lamiera zincata, alluminio, leghe leggere:

sgrassare e carteggiare. Applicare una mano di Primer Tech cod. 8600 per ottenere una finitura più uniforme e aderente.

Per una migliore prestazione si consiglia sempre l'applicazione di due mani di smalto Tassoil. Evitare la verniciatura in presenza di forte umidità, di elevata ventilazione e con temperature critiche.

Le tinte del presente campionario (che sono soggette ad alterazione) e il riferimento Ral, ove presente, hanno solo valore indicativo.



100-304 Bianco Perla



1100-312 Verde Vittoria



998 Bianco - 999 Nero



1100-309 Bianco Vela - RAL 1013



1100-356 Verde Imperiale - RAL 6005



1100-357 Verde Vagone



1100-344 Avorio Vero



1100-349 Panna




1100-311 Verde Bandiera




1100-301 Avorio



1100-348 Tabacco



1100-306 Marrone - RAL 8017



1100-353 Bianco Ghiaccio



1100-343 Cuoio



1105-308 Rosso



1100-315 Grigio Perla



1100-307 Testa di Moro




1105-319 Giallo Oro



1100-332 Grigio Medio



1100-333 Grigio Macchina



1105-350 Bleu

# TASSOIL smalto sintetico

## APPLICAZIONE



## SOVRAVERNICIATURA



24 ore

## DILUIZIONE



0-2%

**Diluyente per Sintetici Inodore cod. 0080.**

Mescolare bene il prodotto prima e dopo la diluizione.

## RESA



12-14 m<sup>2</sup> al litro per mano

## ESSICCAZIONE



4 ore (fuori polvere)

24 ore (secco al tatto)



Dal 1918

**Sede: G. & P. FRATELLI TASSANI S.p.A.**

Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto

Tel. +39 010 710 715 - Fax +39 010 710 254

info@tassani.it

**www.tassani.it**