



Dal 1918

Tassofloor

SANITARY

Smalto all'acqua
ad alta resistenza
specifico per ceramica.



DAI NUOVA VITA
A SANITARI, VASCHE E DOCCE.

LA FORZA DELLA CERAMICA.



Tassofloor Sanitary è uno Smalto e Finitura all'acqua dall'aspetto simile alla ceramica, studiato appositamente per **rinnovare o cambiare colore a tutti i tipi di sanitari** - lavabi, vasche da bagno, piatti doccia, lavandini, bidet - molto facilmente, **velocemente** e con **ottimi risultati**, adeguandoli alle mode del momento o ai propri gusti senza doverli sostituire. Le **caratteristiche tecnologiche** e la **facilità di applicazione** rendono Tassofloor Sanitary un prodotto unico nel suo genere.



- ASPETTO SIMILE ALLA CERAMICA
- APPLICAZIONE DIRETTA SENZA BISOGNO DI UN PRODOTTO DI FONDO
- ALTA RESISTENZA AL GETTO CONTINUO D'ACQUA
- ALTA RESISTENZA AGLI SBALZI DI TEMPERATURA DELL'ACQUA (FINO A 50°C)
- FACILE MANUTENZIONE
- ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- ALTA RESISTENZA AI COMUNI DETERGENTI PER LA CURA DELLA CASA (LAVAGGIO E RISCIAQUO)
- IMPERMEABILE
- ELEVATA DUREZZA
- ALTISSIMA ADESIONE
- OTTIMA COPERTURA, RISULTATO PERFETTO IN SOLO DUE MANI
- ASPETTO SEMILUCIDO

**È NECESSARIO CHE I SUPPORTI VERNICIATI
NON VENGANO BAGNATI O SOLLECITATI PER ALMENO 7 GIORNI**

LA SEMPLICITÀ DELLO SMALTO.



L'IDEA IN PIÙ

Per i piatti doccia è possibile aggiungere il **Tassofloor Additivo Antiscivolo*** al Tassofloor Sanitary.

IMPIEGHI

Applicabile **in interno direttamente su sanitari** in porcellana smaltata, ceramica, ghisa, acciaio smaltato, resine acriliche e vetroresina.

COMPOSIZIONE

A base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, additivi promotori atti a incrementare l'adesione e le prestazioni del prodotto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

E' indispensabile **eliminare eventuali sostanze grasse** che impediscono la corretta adesione del prodotto al supporto. Asportare le giunture siliconate e ripristinarle dopo l'applicazione di Tassofloor Sanitary. Pulire e sgrassare molto bene. Risciacquare con cura per eliminare eventuali residui di detergente e lasciare asciugare.

Aggiungere al Tassofloor Sanitary l'**additivo ENHANCER** e applicare la prima mano direttamente sul supporto con rullo a pelo corto o a pennello evitando di ripassare le aree già verniciate. Con la stesse modalità dopo sei ore applicare la seconda mano.

***APPLICAZIONE CON ADDITIVO ANTISCIVOLO:** in questo caso il ciclo applicativo è diviso in **tre fasi**, in cui solo la seconda prevede l'aggiunta dell'additivo antiscivolo.

1: applicare Tassofloor Sanitary additivato con enhancer.

2: dopo almeno sei ore, applicare una seconda mano di Tassofloor Sanitary additivato con enhancer e con additivo antiscivolo. Mescolare molto bene l'additivo antiscivolo e procedere immediatamente con l'applicazione, mescolando il prodotto anche in fase di applicazione.

3: dopo almeno sei ore, applicare una terza mano di Tassofloor Sanitary additivato con enhancer.

COLORI

Bianco e Base TR utilizzate per la formulazione a tintometro delle tinte della cartella Tassofloor Touch.

APPLICAZIONE



Pennello
rullo a pelo corto

DILUIZIONE



Max 5% in volume
con acqua potabile

RESA PER MANO



12 - 14 mq/L

ESSICCAZIONE



Fuori polvere: 30 minuti
In profondità: 24 ore

NUMERO STRATI



2 o più strati a seconda
del supporto e dell'effetto
desiderato

SOVRAVERNICIATURA



Dopo 6h
(a temp. 23-25°C ed U.R.
60-65%)

DATI TECNICI

Peso Specifico: 1,25 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido: 34 ± 2

Brillantezza: finitura di aspetto semilucido da 30 a 60 gloss a 60° a seconda della finitura (semilucido- Uni EN ISO 2813).

Spessore medio del film secco: 30 micron/strato

Rapporto in peso Tassofloor - Tassofloor Enhancer 100:2.

COV

Categoria: I/BA (Pitture monocomponente ad alte prestazioni)

Valore limite COV dal 01.01.2010: 140 gr/l; Contenuto massimo COV: 140 gr/l

NOTE

Al prodotto deve essere aggiunto Tassofloor Enhancer nel momento dell'applicazione, prima della eventuale diluizione, mescolando molto bene.

Attendere almeno 10 minuti prima di aggiungere l'eventuale acqua di diluizione ed iniziare a utilizzare il prodotto.

La presenza di siliceni, calcare, grassi o comunque supporti sporchi, possono pregiudicare l'adesione del prodotto.

Il supporto deve essere asciutto, la presenza di umidità può provocare l'alterazione superficiale del film, fino anche al distacco. La temperatura del supporto deve essere almeno di 10°C o superiore e non oltre i 35°C sia nel momento dell'applicazione sia in fase di asciugatura.

Per la manutenzione quotidiana del supporto è sufficiente utilizzare spugne antigraffio o panni in microfibra e un detergente. Non applicare il detergente direttamente sulla superficie da pulire ma applicarlo sulla spugna o panno col quale si andrà a pulire.

Evitare di miscelare Tassofloor Enhancer con l'acqua di diluizione, cosa che potrebbe diminuire notevolmente le prestazioni del prodotto.

Il prodotto, una volta additivato con Tassofloor Enhancer, mantiene intatte le sue proprietà per circa una settimana.

VOCE DI CAPITOLATO

Tassofloor Sanitary cod. 6420 - 6423

Smalto per interno a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, buona resistenza all'abrasione e copertura, bassa presa di sporco, ottima adesione.

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



Per saperne di più visita il nostro sito
www.tassani.it



Dal 1918



Sede: G. & P. FRATELLI TASSANI S.p.A.

Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto

Tel. +39 010 710 715 - Fax +39 010 710 254

info@tassani.it

www.tassani.it