



SCHEDA TECNICA

Revisione 2 del 04/04/2023

Prodotto: BLITZ CAR SATINATO



## Descrizione

Supersmalto sintetico satinato per esterno ed interno a rapida essiccazione.

## Impieghi

Ideale per la verniciatura di manufatti sia di metallo che di legno quali infissi, serramenti, ringhiere, nonché per macchine agricole, industriali, utensili.

## Composizione

A base di resine alchidiche modificate e pigmenti resistenti e selezionate silici opacanti.

## Preparazione del supporto

Su ferro, procedere ad una accurata pulizia del supporto, per eliminare ruggine o vecchie pitture non aderenti. Successiva sgrassatura con solvente, ed applicazione di una idonea antiruggine (Primosint Cod.8700).

Su legno nuovo esterno, applicare una mano di Legnobel Impregnante Incolore cod. 9300. Carteggiare, depolverizzare e procedere con l'applicazione.

Su legno nuovo interno, applicare una mano di Cementite cod. 5000. Carteggiare, depolverizzare e procedere con l'applicazione.

## Dati tecnici

<b>Peso</b>	2,96
<b>Peso specifico</b>	1,170 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
<b>Volume solido</b>	34%
<b>Brillantezza</b>	40 gloss a 60 ° ( Uni EN ISO 9813)
<b>Resa</b>	11 - 13 mq./l.
<b>Applicazione</b>	Pennello - spruzzo- rullo
<b>Numero di mani</b>	2
<b>Diluyente</b>	Diluyente per Sintetici Inodore cod. 0080 - Diluyente nitro
<b>Diluizione</b>	Pennello - rullo: 0-2% Con Diluyente per Sintetici Inodore cod. 0080 Spruzzo 5% con diluyente nitro
<b>Essiccazione FP</b>	30 minuti
<b>Essiccazione in profondità</b>	8 ore
<b>Sovrapplicazione</b>	24 ore
<b>Colori</b>	

## COV

Categoria: A/i BS (Pitture monocomponenti ad alte prestazioni, Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 500 gr/l; Contenuto massimo COV: 500 gr

## Note

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



## SCHEDA TECNICA

Revisione 2 del 04/04/2023

Prodotto: BLITZ CAR SATINATO

Per ottenere i migliori risultati si consiglia l'applicazione di due mani di smalto  
Evitare di verniciare in presenza di forte umidità, di elevata ventilazione e con temperature critiche  
Mescolare bene lo smalto prima e dopo la diluizione e durante l'uso.

### Voce di capitolato

Smalto satinato a base di resine alchidiche disciolte in solventi a rapida evaporazione e biossido di titanio.

Ottima adesione al supporto e resistenza all'esterno.

Peso Specifico:  $1,17 \pm 0,05$  (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %:  $34 \pm 2$

Spessore medio del film secco: 30 micron/strato

Numero strati: 2

---

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.