



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO D



Descrizione

Fissativo acrilico all'acqua colorato.

Impieghi

Per il consolidamento superficiale delle lastre di cemento amianto negli interventi "di tipo D" - Decr.Min.20/8/99 -Trattamento dei supporti in cemento-amianto (Eternit) prima della rimozione. Evita la dispersione di fibre nell'ambiente.

Composizione

Fissativo murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto ed assorbente

Dati tecnici

Peso	20,00
Peso specifico	1,02 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	40% ± 2
Brillantezza	n.d.
Resa	6 - 10 mq./l.
Applicazione	Spruzzo, preferibilmente a bassa pressione, per nebulizzare il prodotto senza produrre un significativo distacco di fibre dal supporto.
Numero di mani	1 - 2
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	da 1:1 a 1:2 con acqua potabile a secondo dell'assorbimento del supporto.
Essiccazione FP	30 - 60 minuti
Essiccazione in profondità	4 - 6 ore
Sovrapplicazione	30 - 60 minuti
Colori	

COV

Categoria: A/h BA (Primer Fissanti base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 30 gr/l; Contenuto massimo COV: 30 gr/l

Note

Il personale che esegue l'applicazione sulla copertura deve essere dotato di tute protettive e di mezzi di protezione delle vie respiratorie. Manipolare le lastre con cautela, evitando di danneggiarle. E' consigliabile effettuare un trattamento superficiale supplementare sulle lastre dopo l'accatastamento, in quanto detta operazione potrebbe causare il rilascio di fibre. I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO D

accuratamente con acqua dopo l'uso, altrimenti si renderà necessario l'impiego di solventi (acetone, diluente nitro). Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambiente idoneo a temperatura adeguata.

Voce di capitolato

Fissativo acrilico colorato per il consolidamento superficiale delle lastre di cemento amianto negli interventi "di tipo D" - Decr.Min.20/8/99 -
Trattamento dei supporti in cemento-amianto (Eternit) prima della loro rimozione.

Peso Specifico: $1,02 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 40 ± 2

Resa 6-10 mq/lt

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.