

Descrizione



Smalto e Finitura all'acqua dall'aspetto simile alla ceramica, studiato appositamente per rinnovare o cambiare colore a tutti i tipi di sanitari: lavabi, vasche da bagno, piatti doccia, lavandini, bidet facilmente e velocemente, adeguandoli alle mode del momento o ai propri gusti senza doverli sostituire. Di aspetto semilucido simile alla ceramica, si applica direttamente senza bisogno di un prodotto di fondo. Presenta alta resistenza al getto continuo d'acqua e agli sbalzi di temperatura dell'acqua (fino a 50°C). E' di facile manutenzione, resiste all'abrasione e ai comuni detergenti per la cura della casa (lavaggio e risciacquo). E' impermeabile, dotato di altissima adesione e durezza superficiale. L'ottima copertura garantisce un risultato perfetto in sole due mani.

Impieghi

Applicabile in interno direttamente su sanitari in porcellana smaltata, ceramica, ghisa, acciaio smaltato, resine acriliche e vetroresina.

Composizione

A base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, additivi promotori atti a incrementare l'adesione e le prestazioni del prodotto.

Preparazione del supporto

E' indispensabile eliminare eventuali sostanze grasse che impediscono la corretta adesione del prodotto al supporto. Asportare le giunture siliconate e ripristinarle dopo l'applicazione di Tassofloor Sanitary. Pulire e sgrassare molto bene. Risciacquare con cura per eliminare eventuali residui di detergente e lasciare asciugare. Aggiungere al Tassofloor Sanitary l'additivo Enhancer e applicare la prima mano direttamente sul supporto con rullo a pelo corto o a pennello evitando di ripassare le aree già verniciate. Con la stesse modalità dopo sei ore applicare la seconda mano.

Dati tecnici

Peso

Peso specifico 1,25 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume solido 34% ± 2

Brillantezza da 30 a 60 gloss a 60 ° a seconda della finitura (Semilucido - Uni EN ISO 2813)

Resa 12 - 14 mq/l

Applicazione Pennello - Rullo pelo corto tipo velour

Numero di mani 2 - 3

Diluente Acqua potabile

Diluizione max 5% in volume con acqua potabile

Essiccazione FP 30 minuti

Essiccazione in profondità 24 ore

Sovrapplicazione 6 ore

Colori

COV

Categoria: I/ BA (Pitture mocomponente ad alte prestazioni) Valore limite COV dal 1.01.2010: 140 gr/l; Contenuto massimo COV: 140 gr/l

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA N. **642**

Revisione 28 del 23/04/2026

Prodotto: TASSOFLOOR SANITARY

Note

Al prodotto deve essere aggiunto Tassofloor Enhancer nel momento dell'applicazione, prima della eventuale diluizione, mescolando molto bene.

Attendere almeno 10 minuti prima di aggiungere l'eventuale acqua di diluizione ed iniziare a utilizzare il prodotto.

La presenza di silicioni, calcare, grassi o comunque supporti sporchi, possono pregiudicare l'adesione del prodotto.

Per la manutenzione quotidiana del supporto è sufficiente utilizzare spugne antigraffio o panni in microfibra e un detergente, avendo cura di mettere la quantità necessaria di detergente sul panno e non direttamente sul manufatto.

Il prodotto resiste ai detersivi non aggressivi comunemente in commercio, per il tempo limitato alla pulizia (lavaggio e risciacquo)

Evitare di miscelare Tassofloor Enhancer con l'acqua di diluizione cosa che potrebbe diminuire notevolmente le prestazioni del prodotto.

Il prodotto una volta additivato con Tassofloor Enhancer mantiene intatte le sue proprietà per circa una settimana.

E' NECESSARIO CHE I SUPPORTI VERNICIATI NON VENGANO BAGNATI O SOLLECITATI PER ALMENO 7 GIORNI

Voce di capitolato

Tassofloor Sanitary cod 6420-6423

Smalto per interno a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, buona resistenza all'abrasione e copertura, Bassa presa di sporco, ottima adesione.

DATI TECNICI

Finitura di aspetto semilucido da 30 a 60 gloss a 60° a seconda della finitura. (semilucido- Uni EN ISO 2813)

Peso Specifico: $1,25 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 34+-2

Spessore medio del film secco: 30 micron/strato

Numero strati: 2 o più

Rapporto in peso Tassofloor Sanitary - Tassofloor Enhancer 100:2 in peso

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.